



Indor **Tec**® THERM-E

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES INDORTEC® THERM-E
FUSSBODENHEIZSYSTEMES MIT UZIN




UZIN LITZ®

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES INDORTEC® THERM-E FUSSBODENHEIZSYSTEMES MIT UZIN

PRODUKT-BILD ANKLICKEN
UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF ZEMENTÄREN ODER GIPSHALTIGEN UNTERGRÜNDEN


Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Untergrund-vorbereitung	Untergründe: <ul style="list-style-type: none">• Zementäre Untergründe wie Estrich oder Beton• Gipshaltige Untergründe wie Calciumsulfatestrich oder Trockenestrich• Alte Fliesenbeläge (fest und schadfrei)• Holzuntergründe, fest, verwindungssteif und tragfähig Vorhandenen Untergrund schleifen und saugen und ggf. von Verunreinigungen befreien	
Grundierung	UZIN PE 414 BiTurbo , dünn auswalzen, Verbrauch ca. 80 – 150 g/m ²	
Fußbodenheizung	Verkleben der IndorTec® THERM-E mit UZIN MK 250 , Verbrauch ca. 1000 - 1200 g/m ² sowie Einbau nach Herstellerangaben.	
Füll- und Vergussmasse	UZIN NC 167 , Verbrauch ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtdicke oder UZIN NC 567 , Verbrauch ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke Spachtelmasseverbrauch zum Ausspachteln der Matte ca. 3,0 l/m ² mit Kabel ca. 3,3 l/m ² ohne Kabel für oberflächenbündiges Ausspachteln Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens 5 mm.	
Feinspachtelung bei elastischen Belägen	Grundieren mit UZIN PE 360 PLUS , Verbrauch ca. 100 – 150 g/m ² Feinspachtelung mit UZIN NC 160 oder UZIN NC 580 , Verbrauch ca. 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke, Mindestschichtdicke 3 mm	
Klebstoff	MEHRSCHICHPARKETT BELÄGE Kleben mit UZIN MK 250 , Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m ²	
	TEXTILE BELÄGE Kleben mit UZIN UZ 88 , Verbrauch ca. 200 – 530 g/m ²	
	ELASTISCHE BELÄGE Kleben mit UZIN KE 66 , Verbrauch ca. 240 – 280 g/m ² oder UZIN KE 2000 S , Verbrauch ca. 180 – 380 g/m ²	

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES INDORTEC® THERM-E FUSSBODENHEIZSYSTEMES MIT UZIN

PRODUKT-BILD ANKLICKEN
UND MEHR ERFAHREN!

AUFBAU AUF NEUEN UND GUT ABGESANDETEN GUSSASPHALTESTRICH

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Untergrund-vorbereitung	Untergründe: <ul style="list-style-type: none">Gussasphaltestrich (neu und gut abgesandet) Vorhandenen Untergrund gründlich absaugen.	
Fußbodenheizung	Verkleben der IndorTec® THERM-E mit UZIN MK 250 , Verbrauch ca. 1000 - 1200 g/m ² sowie Einbau nach Herstellerangaben.	
Füll- und Vergussmasse	UZIN NC 167 , Verbrauch ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtdicke oder UZIN NC 567 , Verbrauch ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtdicke Spachtelmasseverbrauch zum Ausspachteln der Matte ca. 3,0 l/m ² mit Kabel ca. 3,3 l/m ² ohne Kabel für oberflächenbündiges Ausspachteln Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens 5 mm.	
Feinspachtelung bei elastischen Belägen	Grundieren mit UZIN PE 360 PLUS , Verbrauch ca. 100 – 150 g/m ² Feinspachtelung mit UZIN NC 160 oder UZIN NC 580 , Verbrauch ca. 1,5 kg/m ² /mm Schichtdicke, Mindestschichtdicke 3 mm	
Klebstoff	PARKETT BELÄGE Kleben mit UZIN MK 250 , Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m ²	
	TEXTILE BELÄGE Kleben mit UZIN UZ 88 , Verbrauch ca. 200 – 530 g/m ²	
	ELASTISCHE BELÄGE Kleben mit UZIN KE 66 , Verbrauch ca. 240 – 280 g/m ² oder UZIN KE 2000 S , Verbrauch ca. 180 – 380 g/m ²	



WICHTIGE HINWEISE FÜR UZIN

- Die Überdeckung der Trägermatte beträgt mind. 5 mm
- Für die Verklebung der Trägermatte Zahnung B11 verwenden
- Die Begehbarkeit beträgt bei:

UZIN NC 160 ca. 2 Stunden

UZIN NC 580 1 – 2 Stunden

UZIN NC 167 2 – 4 Stunden

UZIN NC 567 ca. 8 Stunden

- Die Belagsklebstoffe sind exemplarisch und verkürzt dargestellt
- Der Verlegeuntergrund muss tragfähig, dauerhaft trocken, rissfrei und frei von Verunreinigungen sein und eine feste Oberfläche vorweisen.

* Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranz höhere Anforderungen als DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, so ist ggf. eine weitere dünnsschichtige Spachtelung aufzubringen.

Eine Gewährleistung kann nur in den oben genannten Systemaufbauten erfolgen. Für abweichende Belagsarten oder Klebstoffe kontaktieren Sie bitte Ihren UZIN Fachberater oder besuchen Sie www.uzin.de.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser UZIN Technikteam unter der +49 731 4097-257 oder info@uzin.com. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen zur Verfügung. Bei Verwendungen außerhalb Deutschlands oder Österreichs wenden Sie sich bitte an die jeweilige Landesgesellschaft der Uzin Utz SE. Informationen zu den aktuellen technischen Daten unserer Datenblätter erhalten Sie unter www.uzin.com.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter Telefon: +49 731 4097-0 oder E-Mail: info@uzin.com

WICHTIGE HINWEISE FÜR GUTJAHR

Bitte beachten Sie die Informationen in den Technischen Datenblättern (TDB), für IndorTec® THERM -E Bodenbeläge, sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser GUTJAHR Technikteam unter der +49 6257 9306-30 oder technik@gutjahr.com. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen zur Verfügung.



Uzin Utz SE

Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com



GUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis- Straße 5-7
64404 Bickenbach
Deutschland

T +49 6257 9306 - 0
F +49 6257 9306 - 31
info@gutjahr.com
www.gutjahr.com